

# Ambiente piscine

...Tutto tranne l'acqua

**idroline**

Beauty begins with a project

[www.idroline.it](http://www.idroline.it)

## SMALTO CLOROCAUCCIU'

### Caratteristiche Generali:

Smalto alchidico ad alta modificazione di Clorocaucciù indicato per la verniciatura di pavimentazioni in calcestruzzo, garages, campi da tennis, piscine, fontane e per la protezione di carpenterie, ponti, gru, silos, in atmosfera industriale e marina.

Caratteristiche peculiari sono l'ottimo aggrappaggio, la rapidità d'essiccazione e l'elevata resistenza all'abrasione. Resiste a soluzioni alcaline ed acide diluite, alcool, benzina, acqua dolce e marina.

**Norme d'impiego:** preparazione del supporto

### **CALCESTRUZZO:**

- Pulire, spazzolare ed asportare i residui.
- Le zone contaminate da oli, grassi e/o agenti chimici devono essere rimosse e se non è sufficiente una pulizia con solvente ricorrere alla sabbiatura.

### **FERRO, LAMIERE ZINCATE, LEGHE LEGGERE:**

- asportare ogni traccia di ruggine, oli e grassi.
- Si consiglia l'applicazione successiva di un fondo sovra verniciabile come R200.

### **Colori:**

bianco, azzurro, grigio, sabbia, rosso (A richiesta possiamo fornire altri colori della gamma RAL)

### **Caratteristiche tecniche:**

- **Peso specifico:** 1100-1200g/l
- **Aspetto del film:** semi opaco

### **Essiccazione:**

- Fuori polvere: 30 minuti
- Asciutto al tatto: 8/10 ore
- Secco in profondità: 24 h

### **Resa:**

6/8 mq/lt. (Esempio: 100 m<sup>2</sup> = 14 lt per applicazione)

### **Diluizione:**

Diluire con diluente 5040 per prodotti a base di Clorocaucciù

Diluizione a pennello/rullo: 10 %

Diluizione a spruzzo: 20 %

# Ambiente piscine

*...Tutto tranne l'acqua*

**idroline**

*Beauty begins with a project*

[www.idroline.it](http://www.idroline.it)

## SMALTO CLOROCAUCCIU'

### Applicazione:

Per un buon risultato è necessario uno spessore minimo del film secco di 70 micron, ottenibile con:

- 2 strati di pennello
- **Oppure con:**
- 2 strati con pistola a spruzzo ad aria. (diametro ugello 1.8-2).
- Diluire con diluente 5040 per prodotti a base di Clorocaucciù
- Diluizione a pennello/ruolo: 10 %
- Diluizione a spruzzo: 20 %
- Applicare almeno 2 strati di prodotto a distanza di almeno 18/20 ore
- Attendere almeno 8/10 giorni prima di mettere a contatto con aggressivi chimici la superficie pitturata o prima di sottoporla a forti sollecitazioni meccaniche.
- Non applicare a temperature o su supporti inferiori a 5 °c e superiori a 35°c
- Lavare gli attrezzi subito dopo l'utilizzo con diluente nitro

### Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso in una temperatura compresa tra 5°c e 40°c

### Confezioni:

Confezioni: Kg 1 (0,80 lt) – Kg 5 (4,17 lt) – Kg 20 (16,67 lt)

### **N.B.**

**Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche senza essere tuttavia impegnative.**

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche.

Tuttavia poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo non possiamo garantirne la qualità all'origine.

Si consiglia sempre di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente scheda annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

IDROLINE PISCINE E ACCESSORI

Via Quintino Sella, 17

13900 Biella (BI)

[www.idroline.it](http://www.idroline.it) - [info@idroline.it](mailto:info@idroline.it)